



















# LÍNEA iQ ONE

	Tipo de revestimiento de piso	EN 14565	Piso homogéneo con base de polímeros termoplásticos sintéticos
	Clasificación ISO 10874 EN 685		34
			43
	Tratamiento de protección	-	iQ PUR
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,00mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	2,00mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	2,80kg/m <sup>2</sup>
	Formato	ISO 24341 (EN 426)	23 x 2m (Rollo)
	Estabilidad dimensional	EN 14565	≤ 0,20 %
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase B <sub>s</sub> 1
	Deformación Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10 mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Calefacción radiante	-	máx 27°C
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Excelente Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
		EN 13893	≥ 0,3
		BS 7976-2	Bajo riesgo de deslizamiento
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ nivel 6
	Test de zonas húmedas	GBR sistema de aprobación	Cerificación de Estanqueidad
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup>